

# HOLZDEKLARATION

In unserer Produktion von Trägerplatten werden typischerweise die nachfolgenden Holzsortimente und Holzarten eingesetzt. Sämtliche verarbeiteten Hölzer stammen aus legalem Holzschlag und aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (≥85% Schweiz, ≤ 10% S Deutschland, ≤ 5% NO Frankreich).

## Spanplatten **P2** | **P3** | **P2 FIRE RETARDANT** | **P2 BE.YOND** nach EN 312

FRISCHHOLZ   HOLZARTEN				
DEUTSCH	LATEIN	DEUTSCH	LATEIN	
<b>Rotbuche</b>	<i>Fagus sylvatica</i>	<b>Föhre</b>	<i>Pinus sylvestris</i>	Hauptanteil
<b>Fichte</b>	<i>Picea abies</i>	<b>Douglasie</b>	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	
<b>Weisstanne</b>	<i>Abies alba</i>	<b>Hagebuche</b>	<i>Carpinus betulus</i>	
<b>Ahorn</b>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<b>Stieleiche</b>	<i>Quercus robur</i>	
<b>Feldahorn</b>	<i>Acer campestre</i>	<b>Traubeneiche</b>	<i>Quercus petraea</i>	geringer Anteil
<b>Spitzahorn</b>	<i>Acer platanoides</i>	<b>Robinie</b>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	
<b>Bergahorn</b>	<i>Acer pseudoplatanus</i>	<b>Silber-Pappel</b>	<i>Populus alba</i>	
<b>Roskastanie</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	<b>Schwarz-Pappel</b>	<i>Populus nigra</i>	
<b>Grün-Erle</b>	<i>Alnus viridis</i>	<b>Espe</b>	<i>Populus tremula</i>	
<b>Birke</b>	<i>Betula pendula, pubeus, alba</i>	<b>Birne</b>	<i>Pyrus communis</i>	
<b>Edelkastanie</b>	<i>Castanea sativa</i>	<b>Weide</b>	<i>Salix caprea</i>	
<b>Hainbuche</b>	<i>Carpinus betulus</i>	<b>Elsbeere</b>	<i>Sorbus torminalis</i>	
<b>Esche</b>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<b>Winter-Linde</b>	<i>Tilia cordata</i>	
<b>Nussbaum</b>	<i>Juglans regia</i>	<b>Sommer-Linde</b>	<i>Tilia platyphyllos</i>	
<b>Apfel</b>	<i>Malus domestica</i>	<b>Berg-Ulme</b>	<i>Ulmus glabra</i>	
<b>Stieleiche</b>	<i>Quercus robur</i>	<b>Feld-Ulme</b>	<i>Ulmus minor</i>	

SÄGEREST- UND RECYCLINGHOLZ   HOLZANTEIL			
Restholz aus Sägereien (Pre-Consumer recycled) und naturbelassenes Recyclingholz (Post-Consumer recycled)			
Typ	Sortiment	Holzarten	Anteil
Sägerestholz	Sägemehl, Hackschnitzel	Fichte und Tanne	5-20%
Recyclingholz Typ A1	Naturbelassenes Recyclingholz	Fichte, Tanne, wenig Buche	15-40%

## SWISSCDF, SWISSMDF, SWISSHDF, COREPEL Faserplatten nach EN 622-5

FRISCHHOLZ   HOLZARTEN				
Industrieholz, Frischholz				
Deutsch	Latein			
<b>Fichte</b>	<i>Picea abies</i>			Hauptanteil
<b>Weisstanne</b>	<i>Abies alba</i>			
<b>Föhre</b>	<i>Pinus sylvestris</i>			
<b>Douglasie</b>	<i>Pseudotsuga menziesii</i>			
<b>Arve</b>	<i>Arve</i>			geringer Anteil
<b>Lärche</b>	<i>Larix decidua, europaea</i>			
<b>Schwarzkiefer</b>	<i>Pinus nigra</i>			
<b>Seekiefer</b>	<i>Pinus pinaster</i>			
<b>Weymoutskiefer</b>	<i>Pinus strobus</i>			
<b>Eibe</b>	<i>Taxus baccata</i>			

  

SÄGERESTHOLZ   HOLZANTEIL			
Restholz aus Sägereien (Pre-Consumer recycled)			
Typ	Sortiment	Holzarten	Anteil
Sägerestholz	Hackschnitzel, Schwarten, Spreissel	Fichte und Tanne	30-60%